

## DILUANT DE SÉCURITÉ POLYVALENT

### Homologations et conformités

AIRBUS	AIMS 09.03.000, I.P. DA -62.32 Annexe 1
EADS CASA	Z23150 (forme liquide) / Z24943 (lingettes préimprégnées)
EUROCOPTER	
TURBOMECA	CCT LA 729 - CCT LB 540
DGA	Fiche identification n°3705 / AIR 0011
AIR FRANCE	FITS 51095
ROLLS ROYCE	oMat 1/257AL
DASSAULT AVIATION	DGQT 22689
ATR	SRM : 11-003F

**Le DIESTONE D est une composition solvante à volatilité contrôlée, exempte d'hydrocarbures halogénés, utilisée comme produit de nettoyage. Le produit offre une sécurité maximum, il est strictement exempt de matières aromatiques dangereuses pour la santé. Il exclut les composants à caractère tératogène ou cancérigène.**

- Très haut pouvoir solvant permettant un nettoyage et un dégraissage excellents des surfaces métalliques avant peinture.
- Non-corrosivité sur les métaux, y compris alliages légers.
- Réactivation et nettoyage efficaces des primers époxy et polyuréthanes.
- Odeur agréable.
- Compatibilité avec les peintures époxy, polyuréthanes, acryliques, nitro-cellulosiques.
- Garanti sans toluène, M.E.K. et acétate d'éthylglycol.
- Le point d'éclair est stable dans le temps et reste constant tout au long de la durée de l'évaporation.



- Existe en vrac liquide, et en lingettes préimprégnées CONTEC.

## UTILISATIONS

---

### Ateliers de peinture et de décapage, constructions, assemblages :

- Nettoyage des matériels d'application des peintures (pinceaux, rouleaux, pistolets, cabines de projection, etc.).
- Auxiliaire de décapage des feuillets secs de peintures (élimination des primers polyvinyliques et nitro-cellulosiques)
- Utilisation dans la lutte "anti-graffitis", feutres, encres, etc.
- Dégraissage des composites époxy/carbone avant mise en peinture
- Nettoyage des matériels d'application de joints, mastics et colles.
- Enlèvement des excès, traces et coulures de ces matériaux.

## MISE EN OEUVRE

---

Le DIESTONE D s'utilise sans mélange ni dilution, à température ambiante :

- par projection,
- par brossage au pinceau ou par chiffonnage,
- en recirculation dans les tuyauteries de peintures.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Aspect . . . . .	liquide clair
Densité . . . . .	(à 20°C) 0,92
Point d'inflammabilité . . . . .	(ISO 2592) 30°C
Indice d'évaporation (NFT 30301) . . . . .	0,5
Teneur en hydrocarbures halogénés . . . . .	nulle

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

---



Support technique International / International Technical Support  
tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomore.com  
Pour connaître notre correspondant le plus proche / To find our nearest correspondent  
socomore@socomore.com



Le port de gants est recommandé car la puissante action dégraissante du DIESTONE D peut affecter le revêtement lipo-acide de la peau. Il convient également d'éviter l'absorption ou l'inhalation du produit, ainsi que les projections dans les yeux grâce au port de lunettes protectrices. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Dans la mesure où les travaux sont effectués en continu, il est conseillé d'installer une captation des vapeurs au point d'émission.

Le DIESTONE D doit s'utiliser et se stocker loin de toute flamme ou de toute source de chaleur, dans des locaux suffisamment ventilés. Le produit en attente d'utilisation doit être maintenu dans son emballage d'origine, fermé et sous abri.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations.

**Cette fiche annule et remplace la précédente.**

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.

