

Homologations et conformités

AIRBUS AIRBUS Maintenance application code 04TMD3 / CML 15-003X

PELLICAL 119C est une protection blanche, brillante à séchage rapide, homologuée par Airbus pour application sur les parois des cabines de peinture pour la protection des murs contre les projections et pour une meilleure luminosité ambiante.

PELLICAL 119C constitue également une protection temporaire efficace contre les rayures accidentelles et contre la corrosion pour les pièces métalliques.

- Revêtement de protection pelable
- Protection des entrées d'air du moteur durant le stationnement / le stockage
- Zones / pièces non peintes

MISE EN OEUVRE

Le PELLICAL 119C peut être appliqué tel quel ou dilué, en particulier pour la projection au pistolet, avec du DIESTONE S.

En général, 10 à 20 % de DIESTONE S sont suffisants pour la plupart des pistolets de peinture. Ce diluant est à utiliser également pour le nettoyage des matériels d'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition solvants oxygénés, résines et pigments.
Densité (à 20°C) 0,980
Capacité de recouvrement 6 à 8 m²/l
Epaisseur du film sec standard 10 microns environ
Temps de séchage (film de 10μ) "hors poussières" 10 minutes / "sec manipulable" 30 minutes
Inflammabilité à température ordinaire

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Comme pour tous les produits inflammables, stocker et utiliser loin des flammes et des sources de chaleur. Le stockage doit s'effectuer hors gel. Après un stockage au froid, agiter le produit pour homogénéiser.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.